

KATSEPROOVIDE MÕÖTMED JA ARV

KATSEMEETOD	MÕÖTMED MILLIMEETRIDES	ARV
ISO 1182	D=45 h=50±3 Ruumala 80±5 cm ³	7
ISO 5657	165x165 paksus <70	18
EN 1716	Vähemalt 50g homogeenet produkti ja mittehomogeense produkti põhikomponenti; Vähemalt 10g mitte-põhikomponenti mittehomogeenset produktist.	-
EN /ISO 11925-2	250mm x 90mm paksus ≤ 60	7
EN 13823, SBI	(495±5)mm x (1500±5)mm; 1000±5)mm x (1500±5)mm; paksus ≤ 200mm	5
NT FIRE 006, ENV 1187	400x1000	7
NT FIRE 007	400x1000	4
Tekstiilid: SK 1 IMO A471(XII)	170x220	7 koe- ja 7 lõimesuunalist
EN1101, EN 1102	170x560	7 koe- ja 7 lõimesuunalist
Mööbel: ISO 8191-1,2 EN 1021-1,2 IMO A652(16) IMO A. 688(17)	Pealisriie: 800x650	2 koe- ja 2 lõimesuunalist
	Polstrikiht: 450x300x75 ja 450x150x75	2 2